



TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
DENEY ve KALİBRASYON
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI GEBZE
MÜDÜRLÜĞÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
CONSTRUCTION MATERIALS LABORATORY GEBZE DIRECTORATE

KALİTE KAMPÜSÜ GEBZE/KOCAELİ

Tel: 02627231454

Faks:

e-mail: GebzeYapiMalzLabMud@tse.org.tr

www.tse.org.tr

400824

12-23

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden/Firma : (Adı, Adresi, Şehir vb.) Requesting/Customer (Name, Address, City etc.)	AKGÜN YAPI VE ZEMİN KAPLAMALARI SAN. VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ. A.Ş. ÖMERLİ MAHALLESİ ILGAZ SOK NO.7/1 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
Deney Talep Tarih / No : Order Date/No.	21.11.2023 / 2023-292516
Numunenin Tanımı : (Cins, Marka, Sınıf, Tip, Tür, Model vb.) Sample Description (Type, Mark, Class, Model etc.)	2023-353432, -, Areafloors, -, -, FIRM DECLARATION; SPC PARQUET, THIS PARQUET IS FORMED BY THE COMBINATION OF CALCITE PVC AND DIFFERENT POWDER CHEMICALS., 4.00, adet
Numune Kabul Tarihi : Sample Receipt Date	30.11.2023
Deneylerin Yapıldığı Tarih : Date of Test	18.12.2023 / 29.12.2023
Uygulanan Standart Metot : Applied Standard/Method	EN 13329:2006+A1:2008/DARBE MUKAVEMETİ, ISO 24338/AŞINMA DİRENCİ, TS EN 438-2/LEKELENMEYE MUKAVEMET, TS EN ISO 16581/TS EN ISO 16581-MOBİLYA AYAĞI ETKİSİ, TS EN ISO 4918/KOLTUK TEKERLEĞİ ETKİSİ TAYİNİ
Raporun Sayfa Sayısı : Number of pages of the report	2
Deney Sonucu : Test Result	-
Açıklamalar : Remarks	

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.
The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

	Tarih Date	Deney Sorumlusu Person in charge of test	Kontrol Eden Reviewer	Onaylayan Approved by
	29.12.2023	ALPER YETİM	AHMET ÖNDER ELİRİ	ARZU KOŞAR

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve karekodsuz raporlar geçersizdir. Bu rapor, sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid. This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate.

Bu doküman elektronik ortamda imzalanmıştır. /This document has been signed with e-signature.

Doğrulama adresi: <https://basvuru.tse.org.tr/uye/QRKodDogrulama?code=A04D36>



TEST RESULTS

Standart No	Test Method	Obtained Values
ISO 24338	Laminate floor coverings - Determination of abrasion resistance	Average number of revolutions=4400
EN 13329:2006+A1:2008 Annex- F	Impact resistance– Big ball	Height (mm)>2000
EN ISO 4918	Castor chair resistance	No damage
EN ISO 16581	Effect of furniture leg	No visible damage
EN 438-2+A1	Resistance to staining	Grade 5 for Group 1,2,3